

FICHA TÉCNICA

BOQUILLA SELLADA

BOQUITEK

DESCRIPCIÓN

Saco de una capa exterior en papel bond, una capa media interior en polietileno de alta densidad y una capa interior en papel kraft.

Relleno cementicio en polvo granulado para uniones de 3mm a 20mm de espesor en todo tipo de recubrimientos cerámicos, en interiores y exteriores.



COMPOSICIÓN

Base cemento Portland, mezclado con cargas minerales de granulometría controlada y seleccionada; con aditivos químicos sintéticos y pigmentos de alta calidad.

VIAS DE ENTRADA	RIESGOS
OJOS	EL CONTACTO PUEDE PROVOCAR IRRITACIÓN
PIEL	EL CONTACTO PUEDE PROVOCAR IRRITACIÓN
INHALACIÓN	PUEDE CAUSAR OBSTRUCCIÓN RESPIRATORIA
INGESTIÓN	PUEDE CAUSAR OBSTRUCCIÓN INTRSTINAL



PROPIEDADES

Al mezclarse con agua forma una pasta cremosa de fácil aplicación y limpieza. Después de secado el producto, es resistente al desgaste por tráfico y al envejecimiento por lo que permanece sin agrietarse, desprenderse, ni desmoronarse.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- 1.Verifique que la superficie esté limpia, libre de polvo, grasas e impurezas.
- 2.Aplicar a temperaturas de 5°C a 38 °C

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

- 1.Poner en un recipiente aproximadamente 2 litros de agua limpia.
2. Agregar gradualmente un saco de 10 kg de BOQUITEK Boquilla sellada.
3. Mezclar hasta formar una pasta homogénea, cremosa y sin grumos.
4. Dejar reposar 10 minutos y mezclar nuevamente sin agregar mas agua.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Parámetro	Detalle
Aspecto	Polvo blanco granulado (mono componente).
Colores	Negro, blanco, chocolate, ladrillo, durazno, beige, amarillo viejo, rojo colonial, azul, rosa, mandarina, arena, gris.
Factor de agua para la mezcla	Aproximadamente 2 litros por cada saco de 10 kg
Tiempo de vida en charola	Aproximadamente 3 horas
Anclaje	Químico mediante polímeros sintéticos y mecánico a través del cementante hidráulico que permiten una adherencia extremadamente maciza.
Resistencia a la temperatura después del secado	De -20 °C hasta 90 °C.
Temperatura de aplicación	5°C a 38°C temperatura ambiente.
Transitable	36 a 48 horas
Vida de anaquel	12 meses a partir de su fecha de fabricación, en su empaque original, sin abrir y en lugar seco.
Resistencia a la tensión	0.5 N/mm ²
Resistencia a la compresión	35 N/mm ²
Resistencia a la tensión (inmersión en agua)	0.5 N/mm ²

RENDIMIENTO PROMEDIO 10 kg BOQUITEK

PISO		ANCHO DE BOQUILLA (mm)				
Tamaño(cm)	Espesor(mm)	3	4	6	10	13
20x20	10	17.8	13.4	8.9	5.9	4.4
20x20	13	13.2	9.9	6.6	4.4	3.3
30x30	10	26.4	19.8	13.2	8.8	6.6
30x30	13	19.9	15	10	6.6	5



APLICACIÓN

- 1.Extender la boquilla utilizando una flota en forma diagonal, presionando para q la mezcla entre en la línea de la junta.
- 2.Quitar el exceso de boquilla de la superficie, moviendo la llana diagonalmente a las juntas, cuidando que quede bien compacta y que no haya huecos.
- 3.Esperar de 10 a 15 minutos para que BOQUITEK adquiera firmeza.
- 4.Con una esponja húmeda, limpiar la superficie de las losetas en forma diagonal al sentido de la junta, enjuagando periódicamente la esponja en agua limpia.
- 5.Finalmente limpiar la superficie con un trapo limpio y seco.

NOTA

Si la mezcla se mantuvo en reposo y quiere continuar utilizándola, no agregue más agua, solo agite esporádicamente la mezcla para que mantenga su consistencia inicial.

ÁREAS DE APLICACIÓN

- 1.Para rellenar boquillas de pisos y muros de cualquier tipo de recubrimiento en interiores y exteriores.
- 2.Para boquillas mayores a 3 mm y hasta 20 mm en todo tipo de recubrimiento cerámico.

LIMPIEZA

Lavar las herramientas utilizadas antes de que seque la mezcla y lavar las manos con abundante agua.

LIMITACIONES

- 1.No se debe aplicar en áreas expuestas a ácidos, álcalis, sosa cáustica o químicos.

PROPIEDADES FÍSICAS

Producto alcalino, no tóxico y no corrosivo.



PRECAUCIÓN

Ventilación requerida: local.
Vías respiratorias: mascarilla para polvos.
Manos: guantes de látex.
Ojos: googles.
Otros: mandil (no necesario)



EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS

- Ojos:** Lavar con abundante agua. Consultar al médico.
- Piel:** Lavar con agua y jabón. En caso de irritación consultar al médico.
- Inhalación:** Llevar a un área ventilada. Consultar al médico de inmediato.
- Ingestión:** Tomar de 1 a 2 vasos de agua potable. No inducir al vómito.

Consulte a su médico inmediatamente.

- MANEJO DE DERRAMES:** Recoger en seco.
- TRANSPORTACIÓN:** Proteger de la humedad y de la lluvia.